

**LIVOS テクニカルデータシート**

ビボス メンテナンス用オイルワックス No.375 告示対象外品

オイル塗装面のメンテナンス用 植物オイルと蜜蝋ワックスの混合品

適 用 範 囲	リボス塗装済みの屋内木部。オイルやワックス塗装面のメンテナンスに。 家具・木彫刻・コルクタイル・コットンタイル等のメンテナンスにも使用できる。
製 品 特 性	透明でビロードの光沢が出る。施工しやすく防水性、静電気カット効果あり。 幼児用木材玩具としての安全規格（DIN EN 71 Part3）に合格。
全 成 分	アマニスタンドオイル天然樹脂、アマニオイル、アマニスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、 ビーズワックス、マイクロワックス、カルナバワックス、パインオイル、アルミナ、ローズマリーオイル、無 鉛乾燥剤
カ ラ ー	クリア、オイルペイントのビンド（No.629）を 10%まで混ぜて着色できる
希 釈	そのままで使用できるようになっている。
施 工 法	ウエス（布）、刷毛、ブラシ、ローラー、スプレー
塗 布 面 積	約 40 m <sup>2</sup> /L（無希釈） 木の表面の状況および吸い込みの程度によりかなり増減することがある。 <u>必ず試し塗りをする。</u>
洗 浄	使ったあとの道具洗浄は、スパロス（No.222）を用いる
乾 燥 時 間	気温 23℃ 湿度 50%において 12～24 時間 スプレーの場合も、30 分～2 時間の乾燥時間が必要です。
比 重	0.84g/ml
安全上の注意	火気のあるところでの塗装はおやめ下さい。（消防法：危険物第 4 類 第 2 石油類） 使用時は喫煙を避け、換気してください。 塗料を浸したウエスやスポンジは、製品中に含まれる亜麻仁油のために自然発火する危険があるので、金属性の密閉容器に入れるか、水に浸した状態で保管する。（亜麻仁油を含んだウエス等が光や酸素を急激に吸収して酸化作用が促進され、発火する危険がある。製品自体が自然発火することはない。）
安 全 上 の ア ド バ イ ス	S53 水生環境では、長期的に悪影響を引き起こす可能性があります。 S2 子供の手の届かない所に保管してください。 S62 飲み込んだ場合、無理に吐かず、直ちに医師の診察を受けてください。 その際には本説明書又は容器ラベルを持参してください。
廃 棄	地域ごとの規制に従ってください。
容 量	0.05L/0.75L/2.5L/10.0L
保 管	乾燥した冷暗所に保管する。未開封の状態ですべて 4 年間まで保存可能（ラベルを見て期限を確かめる）。使い残した分は小さな容器に移し替えて酸素に触れないように保管する。

## LIVOS 使用説明書

ビボス No.375

---

- 事前準備 アルドボス (No.266) などのリボスのオイル製品を塗布した木材に使用する。  
柱、家具、キャビネット内部など未塗装面に使用する際には、スバロス (No.222) で表面を清潔にしておく。
- 施工法 薄くすり込ませるために布の使用が最も適している。  
刷毛の場合は、非常に薄く均一に塗布するよう注意する。塗布しすぎたビボスは、布で拭き取る。  
20～30分乾燥させた後、きれいな布で磨く。  
磨いたあと1～2時間で指触乾燥します。  
そのままの状態でも12時間乾燥させてください。  
工場塗装の場合：スプレー塗装及びブラッシングする。
- 補修 リボス製品が塗装された上にビボスを塗装する。  
既存の塗膜との相性を確かめるため、必ず試し塗りすること。
- 注意事項 使用前に良くかき混ぜ、必ず試し塗りをする。作業中・乾燥期間中は、喚起に十分気をつける。酸素と光が不足すると、亜麻仁油を含む塗料は乾燥に時間がかかり、亜麻仁油の匂いが長く残ることがある。